

دهانات المدينة مصراتة

ALMADINA MISURATA PAINTS-AMP



برايمر ضد الصدأ

برايمر زيتي ذو أساس ألكيدي يعتمد في تصنيعه على أنواع خاصة من المواد الرابطة وأكاسيد الحديد والإضافات التي تمنحه (قوة التصاق ممتازة - مقاومة عالية للصدأ والتآكل - مقاومة عالية للعوامل الجوية المختلفة - سهولة تطبيق ومعدل فرد عالي) يستخدم في التطبيقات الداخلية والخارجية على جميع المشغولات المعدنية والأسطح الحديدية للمنشآت الصناعية والمستودعات والأبواب ومواسير أنظمة الحريق المختلفة.

1. يجب أن يكون السطح المراد طلاؤه خالي تمام من الأتربة والشحوم.
2. في حالة الأسطح القديمة، يجب إزالة آثار الدهانات القديمة الغير متماسكة.
3. يفضل تجهيز السطح بالأدوات الميكانيكية واليدوية وفق المواصفة (SSPC - SP3)
4. يجب معالجة الزوايا وآثار اللحام وعيوب التصنيع المختلفة.
5. درجة حرارة السطح أثناء التطبيق يجب ألا تقل عن 5 درجة مئوية.
6. يتم تطبيق برايمر ضد الصدأ المدينة مصراتة طبقتين (مع مراعاة زمن الجفاف بين الطبقات).
7. يتم تطبيق منتج زيتي لامع أو مطفي من منتجات زيت المدينة مصراتة كطبقة دهان نهائية.

اللون متوفر في عدة ألوان مختلفة (أحمر - رمادي - اسود -)

المظهر / اللمعة

مطفي

المحتوى الصلب (بالحجم):

2 ± 50

الكثافة

0.05 ± 1.3

سمك طبقة الدهان الجاف

30 - 40 ميكرون

معدل الفرد النظري

13 - 15 م²/لتر

التخفيف

المخفف: ثر حار المدينة مصراتة

نسبة التخفيف: 15 - 25 % على حسب طريقة التطبيق

زمن الجفاف : جفاف سطحي: 40 - 60 دقيقة.

جفاف تام: 8 - 10 ساعات.

الزمن الفاصل بين الطبقات: 4 - 6 ساعات.

مسدس الرش



الرولة



الفرشة



الأدوات المستخدمة

التخزين

الوقاية والسلامة

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاب للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

