

# دهانات المدينة مصراته

Almadina Misurata Paints | AMP®



## ايبوكسي S.F 206

دهان ايبوكسي مكون من مركبين خالي من المذيبات أساسه راتنج اليبوكسي السائل ومخضبات منتقاة عالي الجودة مقاوم لتأثير المياه والرطوبة والمواد الكيميائية ومقاوم للبرق والاحتكاك و الاجهادات الميكانيكية مصنع من أجود المواد الخام العالمية يستخدم للحوائط والارضيات الخرسانية والأسمنتية والحديدية المعرضة للظروف الشاقة مثل المصانع الكيماوية، الغزل والنسيج، الورش، وحدات التقطير والغلايات، معامل الألبان، المغاسل، الجراجات، محطات الطاقة النووية، المخازن، السلام، حجرات المستشفيات وغرف العمليات. دهان منشآت الطرق و الكباري ومحطات الصرف الصحي، دهان الصهاريج الحديدية و المواسير و الماكينات. والهياكل الحديدية المعرضة لتأثير العوامل الكيميائية أو الظروف الشاقة.

- 1 - يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها ناعمة و نظيفة و خالية من الشوائب و الزيوت والأتربة.
- 2 - يتم دهان وجه أو أكثر حسب مسامية السطح من " سلر ايبوكسي 201" حسب السطح بعد خلط المركبين جيدا ، خلطا ميكانيكيا (بسرعة 300لفة/دقيقة) ، يمكن دهانه بالفرشاة أو مسدس الرش أو الرولة.
- 3 - يتم دهان وجه أو أكثر من " دهان إيبيوكسي S.F 206 " بعد خلطه جيدا بسرعة "300لفة/دقيقة" على أن تكون الفترة الزمنية بين الأوجه المتتالية من 24 ساعة عند 25°م.
- 4 - للحصول على سطح مقاوم للانزلاق ، يتم رش على وجه الأساس أو الوجه الأول رمل نظيف ( قطر 0.2 : 0.7 مم بمعدل 1كجم/م<sup>2</sup> ) ثم يتم دهان الوجه النهائي من " دهان إيبيوكسي S.F 206 " .

اللون	ابيض / ملون
نسبة المواد الصلبة	100%
الكثافة (كجم/لتر)	1.22±0.02 للشفاف & 1.36±0.02 للملون
نسبة الخلط المركبين أ:ب	(A) 0.750 : 2.75 (B)
فترة التشغيل	30 دقيقة (تقل فترة التشغيل بزيادة درجة الحرارة)
زمن الجفاف الابتدائي	6:5 ساعات
زمن الجفاف النهائي	24 ساعة
فترة التصلد الكامل	7 ايام
وقت دهان الوجه التالي	18 : 24 ساعة
اقل درجة حرارة للتشغيل	5°م
المذيب	لا يخفف
معدل الاستهلاك النظري	306جم / م <sup>2</sup> للوجه الواحد بسمك 306ميكرون (الملون)



يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 24 أشهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم اتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

### التعريف والمميزات

### التطبيق

### المواصفات الفنية

### الأدوات المستخدمة

### التخزين

### الوقاية والسلامة

[www.amp.ly](http://www.amp.ly)

amppaints1

amppaints

amppaints

amppaints

ليبيا . مصراتة . المنطقة الصناعية . الأسواك

التسويق : 00218918000047 marketing@almadinamisurata.com

المبيعات : 00218912125435