



دهان طرق مائي

متوافق للمواصفات الأمريكية رقم 1952E TYPE III-TT-P
صديق للبيئة

دهان طرق مائي خاص بدهان الطرق والأرصفة ، مصنع من أكريليك 100 % ، ذو محتوى منخفض من المواد الكيميائية المتطايرة (VOC) صديق للبيئة وخالي من الرصاص ، تم تصنيعه بتقنية الترابط التصالبي ليعطي متانة عالية ، يمتاز بسرعة الجفاف ويعطي طبقة صلبة متماسكة مع الحبيبات الزجاجية كما يمتاز بقوة الالتصاق مع الاسطح الإسفلتية والخرسانية. ومقاومة عالية لمياه الامطار ، يستخدم لوضع علامات الطرق السريعة الشوارع ، او اي سطح خاص بحركة المرور مثل الممرات ومواقف السيارات ومدارج المطارات

- 1 - يجب أن تكون الأسطح المراد طلاؤها مستوية و نظيفة و جافة تماما وخالية من الاتربة والغبار والشحوم.
- 2 - يجب ان لا تقل درجة حرارة السطح عن 10° وان لا تزيد الرطوبة النسبية للجو عن 70 %.
- 3 - ان لا يكون السطح به املاح.
- 4 - يتم دهان الطلاء بسمك لا يقل عن 150 ميكرون ولا يزيد عن 600 ميكرون كسمك طبقة جافة.

اللون	أسود ، أبيض ، أصفر و ألوان أخرى
الكثافة النوعية	1.55 ± 0.5 كجم / لتر
اللزوجة	85 : 90 كريس
حجم المواد الصلبة	60 ± 2
معدل الفرد	3 متر ² للتر الواحد عند سماكة طبقة جافة 200 ميكرون
درجة الحموضة	10
الجفاف	جفاف اللمس 5 دقائق - الجفاف الكلي بعد 8 ساعات
درجة الوميض	لا يشتعل
مادة التخفيف	يخفف بالماء العذب اذا لزم الامر
العبوة	15 كجم

ماكينة الرش اللاهوائي علي ان تكون فتحة الهواء
0.5 مم



الرولة



الفرشة



الأدوات المستخدمة

يتم تخزين المنتج في عبوته الأصلية لمدة 6 شهر من تاريخ الإنتاج تحت الظروف الطبيعية المناسبة كما يجب عدم تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة.

التخزين

- 1 - يجب عدم حفظ الأطعمة في الوعاء الفارغ و يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال.
- 2 - يجب تجنب ملامسة الطلاء للعين وفي حالة حدوث ذلك يجب استخدام الماء ثم إتباع تعليمات الطبيب.
- 3 - المنتج خالي من المواد الملوثة للبيئة.

الوقاية والسلامة